


Fiche technique des blocs Climasono® creux

Nos blocs Climasono® creux sont composés de granulats d'**argex**, de sables naturels et de ciments gris. Les blocs béton répondent aux prescriptions de la norme européenne EN 771-3, et appartiennent à la catégorie I « éléments de maçonnerie en béton ».

Notre usine de fabrication est équipée de technologie moderne permettant ainsi la constance des caractéristiques techniques de nos produits. La garantie de qualité vous est assurée par le label BENOR, qui implique un contrôle qualité interne quotidien ainsi qu'un contrôle externe réalisé par un organisme agréé.



Caractéristiques du produit :

Dimensions (mm)	390x 090 x190	390x 140 x190	390x 190 x190	390x 290 x190
Unité	Pièce	Pièce	Pièce	Pièce
Nbre pces/pal	216	144	108	72
Poids/pce	6,2 kg	8,6 kg	10,3 kg	17,0 kg
Nbre pces / m ²	12,5	12,5	12,5	12,5

Spécifications techniques :

Code produit	C09-04/0,9-D	C14-04/0,9-D	C19-04/0,8-D	C29-04/0,8-D
Forme (groupe x pour EN 1996-1-1)	Groupe 1	Groupe 2	Groupe 2	Groupe 2
Tolérances :				
- Classe	D1	D1	D1	D1
- Planéité (écart maximal en mm)	0,4	0,4	0,4	0,4
- Hauteur (mm)	+3/-5	+3/-5	+3/-5	+3/-5
- Parallélisme (écart maximal en mm)	2	2	2	2
Résistance à la compression (⊥ face de pose)				
- Normalisée (N/mm ²)	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4
Masse volumique sèche (kg/m ³)	900	900	800	800
Réaction au feu				
Résistance au feu (minutes)	60	90	180	240
Perméabilité vapeur d'eau (val. Tabulée)	5/15	5/15	5/15	5/15